Pinturas PINTINO

PINTINO MEMBRANA SUPER ELÁSTICA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento de secado al aire, formulado con resinas acrílicas elastoméricas, pigmentos de alta calidad y cargas hidrorepelentes, que permiten logran un excelente comportamiento Impermeabilizante, y llegar a proporciona una barrera térmica disipando la temperatura y logrando reducir la carga de calor entre 3°C a 8°C (en óptimas condiciones de aplicación, solo con el color blanco). Con un excelente comportamiento en condiciones de intemperie muy severas.

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 1.20 ± 0.02 kg/l
Presentaciones: 1.2, 4.8, 12 y 24 Brillo Semimate
Rendimiento: 1 kilo por m2 final.
Temperatura de aplicación: Mínima 5° c máxima 30° c
Viscosidad: (uk, 25º c) 130 ± 2
Número de manos: 3 a 4 para trabajo terminado 4 a 5 sin diluir para lograr el efecto de barrera térmica (solo con el color blanco).
Secado tacto: Para repintar 4 a 6 horas. Curado total 7 días
Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless.
Solvente de limpieza y diluyente: Agua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Constatar la neutralidad con cinta de ph.
Si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien.
Aplicar una primera mano diluida al 30 a 40%; después pintar de tres a cuatro manos sin dilución. Y entre cuatro a cinco manos sin diluir para lograr el efecto de barrera térmica (solo con el color blanco).
Sobre superficies galvanizadas, si la superficie es nueva, aplicar Desoxidante Fosfatizante, dejar actuar 20 minutos, lavar con abundante agua y dejar secar. En el caso de áreas que hayan estado expuestas a la intemperie por más de seis meses, puede aplicarse directamente, después de haber limpiado muy bien.
Si hubiera presencia de óxido, eliminar el que se encuentra suelto.
Luego pintar una primera mano diluida al 20 % y concluir con dos a tres manos sobre toda la superficie, y entre cuatro a cinco manos sin diluir para lograr el efecto de barrera térmica (solo con el color blanco). Sobre superficies ya pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar.
Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales,
debe ser eliminada; luego se procederá como se detalla más arriba.

Dante Pinturerías
Teodoro Planas 863, Neuquén
WhatsApp: +54 9 299 522 1190
www.dantepinturerias.com

Club del Color
Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro
WhatsApp: +54 9 294 462 1847
www.elclubdelcolor.com

Pinturas PINTINO

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido.

DILUCIÓN

Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo del 30 al 40% en volumen para la primera mano y concluir la operación con 3 a 4 manos sin diluir.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y contacto prolongado con la piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal; guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas.
NO INFLAMABLE
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS.
(011) 4658-7777
EN CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039
EN ROSARIO: (0341) 448-0202
EN LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. PINTURAS PINTINO, por lo tanto, no da garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Dante Pinturerías
Teodoro Planas 863, Neuquén
WhatsApp: +54 9 299 522 1190
www.dantepinturerias.com

Club del Color
Av. San Martín 3142, El Bolsón, Río Negro
WhatsApp: +54 9 294 462 1847
www.elclubdelcolor.com